

**CARACTERISTIQUES DES GARNISSAGES TECHIM  
TECHIM RANDOM PACKINGS CHARACTERISTICS**

**ROSETTE - TELLERETTE**



**DIMENSIONS**

Type de garnissage Packing Type	Dimension Dia Ext. (mm)	Hauteur des Boucles Loop Height (mm)	Nombre de pièces Piece Count /m <sup>3</sup>	Taux de Vide Void Ratio %	Surface Spécifique Surface Area m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Facteur de garnissage Packing Factor (m <sup>-1</sup> )
# 1	46	19	32300	87	180	118
# 2 Type-R	70	25	9700	93	127	58
# 2 Type-MR	73	27.5	8000	90	125	55
# 2 Type-K	82	32	5800	95	92	36

**MATERIAUX DE CONSTRUCTION USUELS / USUAL MATERIALS**

Propriété / Property	P/E		P/P		PVC		CPVC	
Température Max. d'utilisation Max. Operating Temperature	82°C		93°C		54°C		93°C	
Rosette #	1	2R	1	2R	1	2-MR	1	2-MR
Densité / Density kg/m <sup>3</sup>	110	68	104	65	166	139	186	156